

SURE SEAL PS UNC ELASTOFORM FLASHING

Membrana de EPDM sin curar, con un espesor nominal de 1,5 mm, laminada a un adhesivo totalmente curado y sensible a la presión con un espesor nominal de 0,76 mm. La membrana es muy maleable y se adapta a la perfección a formas y superficies irregulares. Este producto de curado automático puede utilizarse para tapar las juntas de tuberías, rebosaderos y otras estructuras y entrantes de los sistemas de cubiertas.



DATOS TÉCNICOS

Características	Valor Declarado	Unidad	Norma
Base	Membrana EPDM Adhesivo	-	-
Color	Negro	-	-
Resistencia al ozono(exposición a 100ppcm de ozono en aire durante 168 horas a 40°C; probeta con una elongación del 50%)	Ausencia de grietas	-	-
Temperatura de fragilización	-45	°C	-
Periodo máximo de almacenamiento	9	meses a una temperatura entre 15 y 27°C	-

CAMPO DE APLICACIÓN

Este producto es idóneo para tapar las juntas de tuberías, esquinas, rincones y otros elementos de forma irregular.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR	UNIDAD
Ancho	23	cm
Largo	15.2	m
Espesor nominal	2.29	mm
Peso neto por rollo	13.6	kg
Código de Producto	220203	-

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Capacidad de adaptación a formas y superficies irregulares.
- membrana de curado automático.
- Ahorro de tiempo de mano de obra y costes en las aplicaciones sobre el terreno.

MODO DE EMPLEO

1. Toda la zona en la que vaya a aplicarse el tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión debe estar limpia. El adhesivo del reverso del tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión no se adherirá a superficies sucias o polvorosas. La presencia de contaminación residual reducirá la capacidad de unión del adhesivo.
2. Limpie la suciedad y el polvo de la zona de empalme con un trapo limpio. Si es necesario, limpie la zona de empalme en profundidad con limpiador Weathered Membrane Cleaner. Este proceso resulta esencial en aquellas membranas que hayan estado expuestas al entorno durante semanas.
3. Aplicación de la imprimación de EPDM:
 - a. Membrana convencional: aplique la imprimación con una toallita limpia. FROTE la zona de la membrana en la que deba aplicarse el tapajuntas con un movimiento circular, hasta conseguir que quede cubierta por una capa fina y uniforme de producto. Para que la zona quede correctamente imprimada, debe presentar un color uniforme (sin vetas) y no deben existir grumos ni acumulaciones de producto en ella.
 - b. Membrana PRE-KLEENED#: aplique la imprimación con un rodillo de pelo corto en la zona de la membrana en la que vaya a aplicarse el tapajuntas. En la zona recubierta no deben existir grumos ni acumulaciones de producto.
4. Deje secar la imprimación hasta que no manche al tocarla con el dedo seco. Aplique el tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión justo después, con el fin de minimizar la potencial contaminación por polvo y favorecer la adhesión cuando existan bajas temperaturas.
5. Coloque el tapajuntas sobre la zona a cubrir y presione con las manos, con firmeza y de forma uniforme, la parte adhesiva de la cinta que haya descubierto en toda esa zona. Prosiga con el proceso hasta terminar de aplicar el tapajuntas en toda la zona que deba protegerse.
6. Acto seguido, extienda el tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión aplicando presión con un rodillo de 50 mm de ancho. Pase el rodillo en dirección perpendicular al borde del tapajuntas, nunca en paralelo a él.
7. Para conseguir una adhesión correcta del tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión cuando la temperatura en el lugar de trabajo sea inferior a 5 °C, caliente la parte imprimada de la membrana con una pistola de aire caliente al mismo tiempo que aplica y presiona el tapajuntas.
8. El tapajuntas Elastoform Flashing sensible a la presión de Carlisle puede utilizarse para proteger diferentes estructuras y entrantes de sistemas de techado. El método específico de aplicación del tapajuntas varía en función de la situación. Consulte las especificaciones y/o datos correspondientes de Carlisle antes de proceder a su aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- No deben realizarse trabajos de impermeabilización con las membranas SURE-SEAL NR en condiciones de elevada humedad.
- Las láminas SURE SEAL NR pueden ser resbaladizas cuando estén húmedas y por tanto se debe extremar las precauciones al caminar sobre las láminas en estas circunstancias.
- Existe una gama de productos auxiliares para utilizar con la membrana (imprimación, cinta autoadherible para solapes, cinta de epdm no curado, cinta de epdm armado para ejecución de anclajes perimetrales, adhesivo, perfil de remate, etc.).
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
- Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con elementos verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc...).

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

1. El adhesivo es EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Contiene disolventes que generan peligro de incendio y explosión si se les expone a fuentes de calor, llama abierta o chispas. No fume durante la aplicación del producto. No lo utilice en espacios confinados o que no dispongan de ventilación. Tenga a mano un extintor. En caso de incendio, utilice agua pulverizada, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono como agentes de extinción. No utilice un chorro de agua, ya que puede provocar la dispersión y propagación del fuego.
2. Evite respirar los vapores del producto. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté utilizando el producto. Use el producto en un lugar con una ventilación adecuada. Si inhala el producto, vaya a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Si el afectado no respira, deberá practicársele respiración artificial. Si el afectado respira con dificultad, deberá administrársele oxígeno. Llame a un médico inmediatamente. Durante la aplicación del producto, deben extremarse las precauciones para evitar que sus vapores entren en el edificio a través de los conductos de ventilación.
3. En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Llame a un médico inmediatamente.
4. Debe evitarse el contacto del producto con los ojos. Se recomienda utilizar gafas de seguridad. Si el producto entra en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Contacte con un médico inmediatamente.
5. Debe evitarse el contacto del producto con la piel. Es preciso lavarse las manos concienzudamente tras su manipulación.
6. Si el producto entra en contacto con la piel, lave concienzudamente la zona afectada con agua y jabón.
7. No diluya el adhesivo. Si lo diluye, eso afectará a sus propiedades. Si el producto está demasiado denso o ha gelificado, deséchelo.
8. Si la temperatura de almacenamiento en el lugar de trabajo es superior a 32 °C, eso puede acortar el período máximo de almacenamiento del producto. Si el adhesivo debe almacenarse a temperaturas inferiores a 15 °C, deje que alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
9. Este producto es sensible a la humedad ambiental; el calor acelerará los efectos de la humedad. Cuando abra un envase de adhesivo, utilícelo durante las 48 horas siguientes. A partir de ese momento, el adhesivo comenzará a espesarse, lo que dificultará y, en última instancia, imposibilitará controlar el espesor de la capa de adhesivo. En climas cálidos, no deje los recipientes sellados bajo techo durante períodos prolongados. En climas fríos, deje que el material adquiera la temperatura ambiente hasta que esté listo para utilizarse. Mezcle el adhesivo cada cierto tiempo durante su uso.
10. Los valores de rendimiento del producto, son valores promedio y pueden variar en función de las condiciones del lugar de trabajo.
11. Consulte la ficha de datos de seguridad correspondiente para obtener información de seguridad detallada antes de utilizar el producto.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en laboratorios independientes. Abril 2017 .

Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52