



# CE 78 LENT

## PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 78 LENT es un revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

El tiempo de empleo de la masa es superior a 24 horas y puede aplicarse mecánicamente o a mano.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

### SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

### REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Ficha técnica nº 9/02-731 y DTU 25.41.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: fragua por secado.
- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 0,8.

### ENVASADO.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

### ALMACENAMIENTO.

9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.

## PUESTA EN OBRA

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No aplicar sobre soporte helado.

En invierno o con tiempo frío, utilizar preferentemente nuestros revoques CE 78 de fraguado rápido o muy rápido.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijan según el DTU 25.41.

Las placas recortadas deben biselarse y desempolvarse.

### RELACIÓN DE MEZCLA.

De 10 a 11 l de agua por saco de 25 kg.

### APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que puedan quedar mal unidos y volver a tapar (desconchados, deterioro del paramento...).

La aplicación se realiza a mano "untando" el rebaje con una espátula de 10 ó 15 cm y colocando la cinta. (La cara afilada contra el revoque). Dar enseguida una pasada de acabado, dejar secar y terminar tapando la cinta.

Tapar igualmente las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta a ras de techo procurando que el hormigón esté libre de restos de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales salientes, usar una cinta armada (con la armadura del lado de la placa) o un perfil angular metálico.

### CINTAS COMBINADAS.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

### RENDIMIENTO.

Unos 350 gr/m<sup>2</sup> de placas.

### TIEMPO DE SECADO.

El recrecido puede efectuarse 8 horas después de la primera pasada.

## PASTA JUNTA-COLA PARA JUNTAS

El CE 78 LENT es el cemento-cola por excelencia para la ejecución de juntas con cintas entre las placas de paramento de yeso.

Este producto de fácil aplicación proporciona un tiempo de empleo muy largo después del mezclado, mayor de 24 horas.

### VENTAJAS

- Aplicación manual o mecánica.
- Se adapta bien a obras grandes.
- Tiempo de empleo muy largo.

### CONSEJOS DE COLOCACIÓN

No solapar las cintas de junta en las intersecciones: cortar una de ellas para evitar sobreespesores.

